

CORABIT FB asfaltbetonio siūlių sandarinimo juosta

Techninių duomenų lapas

Pateikiamas gaminys: Corabit FB siūlių sandarinimo juosta					
TL Fug-StB 01 Lentelė 4.4.3		Bandymas pagal TP Fug-StB 01			TL Fug-StB 01 Lentelė 4.4.3
Eilės Nr.	Bandymas	Bandymų standarto straipsnis	Vnt.	Bandymo rezultatas	Normatyvas
12	Pelenų kiekis	5.4.2 DIN 52 005	M.%	45,0	Nurodoma bandymo vertė
13	Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą	5.4.3 DIN EN 1427	°C	120	≥ 90
14	Kūgio penetracija	5.4.4 BS 2499-3	1/10 mm	21	20-50
15	Gebėjimas grįžti į pradinę padėtį	5.4.5 BS 2499-3	%	24	10-30
16	Savybės šaltojo lenkimo metu	5.4.6 DIN 52 123	°C	-10	≤ 0
17	Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant -10°C	5.5.2 SNV 671920	% N/mm ²	≥ 10 0,57	≥ 10 ≤ 1
18	Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant -10°C po terminio senėjimo	5.5.2 SNV 671920	% N/mm ²	≥ 10 0,71	Nurodoma bandymo vertė

Pateikiamas gaminys: Corabit FB gruntas					
TL Fug-StB 01 Lentelė 4.4.3		Bandymas pagal TP Fug-StB 01			TL Fug-StB 01 Lentelė 4.4.3
Eilės Nr.	Bandymas	Bandymų standarto straipsnis	Vnt.	Bandymo rezultatas	Normatyvas
1	Rišklių kiekis	Lent. 1 Nr. 1 DIN 1996-6	M.%	44,7	≥ 30
2	Tirpiklių kiekis	Lent. 1 Nr. 2 DIN 1996-6	M.%	55,3	≤ 70
3	Kietojo kūno minkštėjimo temperatūra	Lent. 1 Nr. 3 DIN EN 1427	°C	123	≥ 50
4	Pliūpsnio temperatūra	Lent. 1 Nr. 4 DIN ISO 2592	°C	28	≥ 21
5	Sausumo laipsnis 2 Sausumo laipsnis 3	Lent. 1 Nr. 5 DIN 53 150	h h	0,50 0,57	Nurodoma bandymo vertė
6	Tęsimo koeficientas; 4 mm antgalis	Lent. 1 Nr. 6 DIN EN ISO 2431	S	69	Nurodoma bandymo vertė

Įpakavimas:

CORABIT FB siūlių sandarinimo juosta Pristatant ant padėklų: 30 kartoninių dėžių ant euro padėklų 800 x 1200 mm	CORABIT FB gruntas Talpose 10 l 5 l 1 l
Pristatomų prekių matmenys: 30 x 10 mm po 40 m dėžėje 40 x 10 mm po 30 m dėžėje 35 x 10 mm po 40 m dėžėje 45 x 10 mm po 30 m dėžėje Kiti matmenys pateikiami pagal užklausą.	Gabenimo nurodymai: pagal tam tikrus galiojančius potvarkius

