

GAMINIO APRAŠYMAS

PRODUKTO Nr. : 1.503

HUM-PROT MATE
Bespalvis paviršiaus impregnantas**APRAŠYMAS**

HUM-PROT MATE yra bespalvis, skystas paviršiaus impregnantas, kurio pagrindą sudaro polialkilsiloksano dervos ir organiniai tirpikliai.

Iš vienos pusės, dėl mažo molekulinio svorio ir palyginti mažo polialkilsiloksanų dydžio, ir, iš kitos pusės, dėl naudojamų tirpiklių, impregnantas labai giliai įsigeria į paviršius, todėl geriau apsaugo medžiagas nuo vandens.

HUM-PROT MATE neturi savybės suformuoti vientisos plėvelės ant medžiagos paviršiaus, kuri neleistų praeiti vandens garams. Atvirkščiai, dėka polimerizacijos gaunamas vandenį atstumiantis efektas, kuris praktiškai nesumažina medžiagos garų laidumo savybių ir leidžia jai laisvai kvėpuoti.

Dėka dervos struktūrinės sudėties, HUM-PROT MATE yra atsparus šarmams. Todėl galima impregnuoti šarminio pobūdžio medžiagas.

Kadangi HUM-PROT MATE yra bespalvis, todėl jis nepakeičia medžiagos natūralios spalvos. Visgi, rekomenduojama prieš impregnuojant paviršius atlikti bandymą.

HUM-PROT MATE vandenį atstumiančios savybės pasireiškia jau po poros valandų nuo panaudojimo. Galutinai impregnantas pradeda dirbti po 48 valandų.

PANAUDOJIMO SRITYS

HUM-PROT MATE yra specialiai pritaikytas impregnuoti daugeliui medžiagų, kurios naudojamos lauko sienų įrengimui civilinėje inžinerijoje, gamybinėse patalpose ir kt..

GAMINIO NAUDOJIMAS

HUM-PROT MATE negalima skiesti ar maišyti su kitais produktais. Impregnuojami paviršiai privalo būti sausi, neprikaištingai nuvalyti ir visos prastai sukibusios/pažeistos medžiagos pašalintos. Jeigu pagrindas yra pažeistas karbonacijų ir/arba sutrūkinėjęs, tuomet jį reikia suremontuoti nesusitraukiančiu mišiniu, tokiu kaip PREMHOR[®] arba, jeigu reikia, poliuretaniu hermetiku SATECMA ELASTIC PM33[®].

Impregnuojamus paviršius reikia iki soties įmirkyti su HUM-PROT MATE. Tai atlikti galima purškiant, tepant teptuku arba minkšto plauko šepetiu. Jeigu medžiagos yra itin įgeriančios, tuomet jas reikia impregnuoti kelis kartus. Impregnavimo procesas turi būti atliekamas „šlapias ant šlapio“. Tai reiškia, jog antras sluoksnis turi būti užtepamas iškart po pirmojo, neleidžiant praeiti daugiau laiko nei reikia norint užnešti antrąjį sluoksnį.

Impregnanto negalime naudoti, kai paviršius yra veikiamas tiesioginių saulės spindulių arba oro temperatūra yra aukštesnė nei 30-35 °C.

Jeigu po impregnavimo tarose lieka medžiagos, tarą reikia aklinau uždaryti, nes drėgmės ir anglies oksido pakanka pradėti polimerizacijos procesui, dėl kurio produktas tampa nebetinkamu naudoti.

IŠEIGA

Išeiga labai priklauso nuo paviršiaus, kuris bus impregnuojamas. Galima vadovautis teorine išeiga: 3-6 m² su 1 litru. Tačiau mes visuomet rekomenduojame pratestuoti išeigą ant 1 m² dengiamo paviršiaus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Degus. Kenksmingas prarijus. Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.

PAKUOTĖS

HUM-PROT MATE tiekiamas 25, 50, 100 ir 208 litrų vienkartinio panaudojimo metalinėse statinėse.

PRIVALUMAI

Paprastas įrengimas, Aukštos vandens nepralaidumo savybės, Ilgai išliekantis bet kokioje aplinkoje, Apsaugo nuo purvo (smogo), Nepakeičia daugelio medžiagų išvaizdos.