

1101 A00H

Gule glatte maskinsten, hulsten
Dansk normalformat



A/S Bachmanns Teglværk
Amtsvejen 23, Nybøl
6400 Sønderborg
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M213
EN 771-1
Kategori 1, HD teglsten

Dimensioner:	228:108:54 (mm), T2	
Geometri:	Gruppe 1 iht. EN 1996-1	
Trykstyrke:	Middel:	29 N/mm ² *
⊥ (liggeflade)	Normaliseret:	22 N/mm ² *
Frostbestandighed:	F2	
Bruttodensitet:	NPD *	

* Se de aktuelle værdier på deklarationen på pallerne, eller find værdien nedenfor.

Interval	Middeltrykstyrke	Normaliseret trykstyrke	Bruttodensitet
1-3-2006 til dato	29 N/mm ²	22 N/mm ²	NPD

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklarationsetiketten.

Range:	NPD
Planhed og parallelitet:	NPD
Fugtbevægelser:	NPD
Vedhæftning:	0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2 annex C)
Aktive opløselige salte:	S0
Brandmodstand:	A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)
Vandabsorption	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Direkte luftbåren lydisolation:	NPD
Varmeisolering:	NPD

1101 A00H

Gule glatte maskinsten, hulsten
Dansk normalformat



Ydby Teglværk A/S
Ydby Stationsvej 2
7760 Hurup Thy
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M207
EN 771-1
Kategori 1, HD teglsten

Dimensioner:	228:108:54 (mm), T2	
Geometri:	Gruppe 1 iht. EN 1996-1	
Trykstyrke:	Middel:	22 N/mm ² *
⊥ (liggeflade)	Normaliseret:	16 N/mm ² *
Frostbestandighed:	F2	
Bruttodensitet:	NPD *	

* Se de aktuelle værdier på deklarationen på pallerne, eller find værdien nedenfor.

Interval	Middeltrykstyrke	Normaliseret trykstyrke	Bruttodensitet
1-3-2006 til 12-7-2007	33 N/mm ²	25 N/mm ²	NPD
13-7-2007 til dato	22 N/mm ²	16 N/mm ²	NPD

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklarationsetiketten.

Range:	NPD
Planhed og parallelitet:	NPD
Fugtbevægelser:	NPD
Vedhæftning:	0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2 annex C)
Aktive opløselige salte:	S0
Brandmodstand:	A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)
Vandabsorption	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Direkte luftbåren lydisolation:	NPD
Varmeisolering:	NPD

1101 A00H

Gule glatte maksinsten, hulsten
Dansk normalformat



Vedstaarup Teglværk A/S
Bogyden 12, Vedstaarup
5610 Assens
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M209
EN 771-1
Kategori 1, HD teglsten

Dimensioner:	228:108:54 (mm), T2	
Geometri:	Gruppe 1 iht. EN 1996-1	
Trykstyrke:	Middel:	40 N/mm ² *
⊥ (liggeflade)	Normaliseret:	30 N/mm ² *
Frostbestandighed:	F2	
Bruttodensitet:	NPD *	

* Se de aktuelle værdier på deklarationen på pallerne, eller find værdien nedenfor.

Interval	Middeltrykstyrke	Normaliseret trykstyrke	Bruttodensitet
1-3-2006 til dato	40 N/mm ²	30 N/mm ²	NPD

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklarationsetiketten.

Range:	NPD
Planhed og parallelitet:	NPD
Fugtbevægelser:	NPD
Vedhæftning:	0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2 annex C)
Aktive opløselige salte:	S0
Brandmodstand:	A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)
Vandabsorption	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Direkte luftbåren lydisolation:	NPD
Varmeisolering:	NPD